

Akustikabsorber

PS NEGRO



Film de PU negro y espuma de poliuretano absorbente.

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
 Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg)
PS-15 plancha	26001	-	12	0,463
PS-15 A plancha	26087	x	12	0,463
PS-15 rollo	26010	-	12	0,463
PS-15 A rollo	26068	x	12	-
PS-25 plancha	26004	-	12	0,765
PS-25 A plancha	26088	x	12	0,765
PS-25 rollo	26012	-	12	0,765
PS-25 A rollo	26090	x	12	0,765
PS-40 plancha	26007	-	17	1,218
PS-40 A plancha	26089	x	17	1,218
PS-40 rollo	26014	-	17	1,218
PS-40 A rollo	26091	x	17	1,218

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composición**
Film de PU negro y espuma de poliuretano absorbente.
- Espesores**
15mm 25mm 40mm

FORMATOS

- Planchas**
1200x1000 mm
Espesor 15mm , 8 planchas por caja.
Espesor 25mm , 5 planchas por caja.
Espesor 40mm , 3 planchas por caja.
- Rollos**
Espesor 15mm , rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.
Espesor 25mm , rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.
Espesor 40mm , rollos de 1500mm altura x 15m lin aprox.

APLICACIONES

Revestimiento absorbente de cabinas insonorizadas o de vehículos donde exista un peligro de empape de hidrocarburos o agua del material absorbente.

Akustikabsorber

PS NEGRO

PROPIEDADES ACÚSTICAS

