

Akustikabsorber

FAR



Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBCEA88.

Genre	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg.)
FAR-15 plaque	26241	-	10	1,335
FAR-15 A plaque	26242	x	10	1,335
FAR-25 plaque	26243	-	10	2,085
FAR-25 A plaque	26244	x	10	2,085

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

— Composition

Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.

— Épaisseurs

15mm 25mm

FORMATS

— Plaques

1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.

— Rouleaux

Consulter fabrication en rouleaux.

APPLICATIONS

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption et absorbant avec comportement au feu M-1.

Akustikabsorber

FAR

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

