

# Akustikabsorber

## PF NOIR



Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBECA88.

Genre	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg.)
PF-15 rouleau	26160	-	11	0,463
PF-15 A rouleau	26163	x	11	0,49
PF-25 rouleau	26161	-	12	0,765
PF-25 A rouleau	26164	x	12	0,81
PF-40 rouleau	26162	-	11	1,218
PF-40 A rouleau	26165	x	11	1,218
PF-15 A plaque	26291	x	11	0,463
PF-25 A plaque	26292	x	12	0,715
PF-40 A plaque	26193	x	11	1,218
PF-15 plaque	26166	-	11	0,463
PF-25 plaque	26167	-	12	0,715
PF-40 plaque	26168	-	11	1,218

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Composition**  
Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante.
- **Épaisseurs**  
15mm 25mm 40mm

### FORMATS

- **Plaques**  
1200x1000 mm  
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.  
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.  
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.
- **Rouleaux**  
Rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.

### APPLICATIONS

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption.

# Akustikabsorber

## PF NOIR

### PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

