

# VISCOELASTIC LAYERS

Rubber elastomer compound mixed with Barite.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Composition**  
Rubber elastomer compound mixed with Barite.
- **Thicknesses**  
MP5: 2.6mm / MP 10: 5mm
- **Sheets**  
1230x1030 mm

## APPLICAZIONI

Riduzione del rumore diretta di elementi metallici.




## DIMENSIONI

| Tipo    | autoadesive | DENSITÀ<br>(Kg/m <sup>3</sup> ) | PESO/m <sup>2</sup><br>(kg) | SPESSORE<br>(mm) | Codice |
|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| MP5 A   | 1-Side      | 1950                            | 5                           | 2.6              | 26603  |
| MP10 A  | 1-Side      | 1950                            | 10                          | 5                | 26604  |
| MP5 AA  | 2-Side      | 1950                            | 5                           | 2.6              | 26605  |
| MP10 AA | 2-Side      | 1950                            | 10                          | 5                | 26606  |

Proprietà elastiche

Transmission Loss (dB)

VISCOELASTIC LAYERS



Absorption coefficient

VISCOELASTIC LAYERS

